



INFORMACJE O PRODUKCIE

Klasa użyteczności	EN ISO 10874	23 - 32
Grubość całkowita	EN ISO 24346	6 mm
Warstwa ścieralna	EN ISO 24340	0,4 mm
Warstwa ścieralna PUR		Protectonite®
Waga całkowita g/m ²	EN ISO 23997	8012

WYMIAR I PAKOWANIE

Deski	EN ISO 24342	18,9 x 131,7 cm
Płytki	EN ISO 24342	30,33 x 60,96 cm
Paczka desek	8 sztuk/paczka	1,99 m ² /paczka
Paczka płytek	10 sztuk/paczka	1,85 m ² /paczka

WYNIKI TESTÓW

Dane dotyczące palności	EN 13501	Bfl-S1
Odporność na zarysowania	EN ISO 660-2	Klasa T
Prostopadłość i prostoliniowość	EN ISO 24342	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Antypoślizgowość	EN 13893	DS
Odporność na poślizg	DIN 51130	R10
Wgniecenia resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Odporność na nogi meblowe	EN ISO 16581	Brak pęknięć, brak uszkodzeń
Zawijanie	EN ISO 23999	≤ 1,5 mm
Stabilność wymiarów	EN ISO 20326	Norma≤0,25% Średni wynik≤0,05%
Odporność termalna	EN 12664	0,025 m ² .K/W
Grupa formaldehydu	EN 717-1	E1
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	TBC
Odporność na krzesła obrotowe	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń warstwy ścieralnej, brak rozwarstwiania
Odporność na plamy	EN ISO 26987	Bardzo wysoka
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥6
Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	Dozwolone, max 27°C
Gwarancja		Dożywotnia

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i przedwczesne zużycie w przypadku normalnego użytkowania.



a division of **ivc** group

Nijverheidslaan 29 ■ 8580 Avelgem ■ Belgium
 T +32 [0]56 653 211 ■ F +32 [0]56 653 229
 info@moduleo.com ■ www.moduleo.com