

## Podręcznik do instalacji podłogi laminowanej Premium Floor przy ogrzewaniu podłogowym

### Informacje ogólne

Podłogi laminowane Premium Floor mogą być stosowane w połączeniu z „niskotemperaturowym” ogrzewaniem podłogowym, o ile przestrzega się niżej wymienionych warunków. Odnosi się to do systemów ogrzewania podłogowego z elementami grzejnymi (gorąca woda lub element elektryczny) zatopionymi w podłodze. Ogrzewanie podłogowe należy zainstalować zgodnie z zaleceniami dostawcy oraz ogólnie przyjętymi instrukcjami i zasadami. Oczywiście ogólne instrukcje instalacji podłogi laminowanej Premium Floor bez ogrzewania podłogowego mają również zastosowanie, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone poniżej. Podłogę laminowaną należy zainstalować jako podłogę pływającą. Zaleca się ułożenie podkładu Premium Floor z wbudowaną barierą przeciwwilgociową lub położenie najpierw folii plastikowej o grubości co najmniej 0,2 mm. W takim przypadku należy użyć pojedynczego arkusza folii plastikowej lub kilku arkuszy zachodzących na siebie co najmniej na 20 cm i sklejonych taśmą. Maksymalna dopuszczalna wytrzymałość cieplna podłogi (R) wynosi 0,15 m<sup>2</sup>K/W.

Tabela całkowitego oporu cieplnego produktów Premium Floor

Nazwa	Premium ThermoPlus	Premium ThermoPlus 3.0	Premium FastLay	Premium DrybackPro
Grubość	1,8 mm	2,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Premium Floor 8 mm	0,008	0,009	0,01	0,01

Wartości R (m<sup>2</sup> K/W)

Należy pamiętać o pozostawieniu niezbędnych szczelin dylatacyjnych. Długość/szerokość podłogi po ułożeniu nie może przekraczać 12 m.

## Typ podłoża - beton lub wylewka

Zarówno wylewka jak i ogrzewanie podłogowe powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi dostawców. W celu uzyskania równomiernego rozprowadzenia ciepła po podłodze, elementy grzejne powinny być ułożone nie rzadziej niż w odległości 30 cm. O głębokości instalacji decyduje wykonawca – monter. Podłogę laminowaną można układać jedynie na całkowicie suchym podłożu – mowa tutaj o całkowitej grubości wylewki. Dopuszczalne wartości wilgoci to 1,5% w przypadku wylewki cementowej, jak i 0,3% dla wylewki anhydrytowej. Aby osiągnąć w/w parametry może być wymagane wcześniejsze uruchomienie ogrzewania podłogowego celem wysuszenia podłoża. Okres wygrzewania wylewki powinien trwać około 2 tygodnie przed układaniem podłogi. W przypadku montażu w nowych budynkach można zagwarantować te wartości tylko przez uruchomienie ogrzewania podłogowego. Temperaturę ogrzewania podłogowego należy zwiększać stopniowo (maks. o 5° dziennie) przez co najmniej dwa tygodnie przed ułożeniem podłogi laminowanej i co najmniej 21 dni po wykonaniu wylewki.

- 50% mocy przez 2 tygodnie
- 100% przez 2 ostatnie dni.

**Szczegółowa instrukcja wygrzewania nowej wylewki powinna odbyć się zgodnie z wytycznymi wykonawcy w zależności od użytego materiału.**

## Ogólne informacje o ogrzewaniu

Należy całkowicie wyłączyć ogrzewanie do momentu, kiedy temperatura podłogi spadnie poniżej 18°C. Po ułożeniu podłogi konieczne jest stopniowe zwiększanie ogrzewania (o 5°C dziennie). Maksymalna dopuszczalna temperatura na powierzchni podłogi wynosi 27°C. Maksymalna temperatura ciepłej wody przy wyjściu z ogrzewacza wynosi 50°C (w stosownym przypadku). Na początku i końcu okresu grzewczego należy zawsze zmieniać temperaturę stopniowo. Należy uważać, by względna wilgotność powietrza w pomieszczeniach w trakcie sezonu grzewczego nie była zbyt niska. Przy temperaturze 18-22°C należy zagwarantować wilgotność względną na poziomie co najmniej 50%. W razie potrzeby należy użyć nawilżacza. Odnosi się to do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych. Nie należy dopuszczać do akumulacji ciepła przez dywany lub chodniki albo z powodu pozostawienia niedostatecznej przestrzeni pomiędzy meblami i podłogą. W trakcie sezonu grzewczego w podłodze mogą pojawiać się szczeliny.

## Chłodzenie podłogowe

Coraz częściej w domach instaluje się systemy, które łączą funkcje ogrzewania i chłodzenia. Połączenie ogrzewania zimą i chłodzenia latem może być, z przyczyn technicznych i fizycznych, trudne do pogodzenia z różnymi podłogami organicznymi, a z podłogą laminowaną w szczególności. Oczywiście instrukcje instalacji podłogi laminowanej Premium Floor przy ogrzewaniu podłogowym bez chłodzenia mają tutaj również zastosowanie. Ważne jest jednak, by systemy chłodzenia podłogi były wyposażone w nowoczesny system sterowania i bezpieczeństwa (regulacja punktu rosy), aby zapobiec wewnętrznej kondensacji (skraplaniu) pary wodnej. Aby uniknąć uszkodzenia podłogi, temperatura dopływu wody chłodzącej nie powinna spadać poniżej określonej wartości – tak zwanej temperatury punktu rosy. Niższa temperatura spowoduje skroplenie pary wodnej wewnątrz podłogi i uszkodzenie laminatu: wypaczenie, odkształcenie, pęcznienie i powstawanie szczelin. Skuteczny system kontroli składa się z automatycznego wykrywania momentu wystąpienia temperatury punktu rosy (= początek skraplania pary wodnej) w laminacie lub pod nim i wyłączania chłodzenia. Termostaty w pomieszczeniu nie powinny być nigdy ustawione na mniej niż 24°C. Ponadto, termostaty nie powinny być ustawiane na temperaturę o 5°C niższą od temperatury pokojowej. A zatem przy temperaturze 32°C termostat w pomieszczeniu nie powinien być ustawiony na mniej niż 27°C. Obwód chłodzący musi zawierać sterownik, który nie pozwala na spadek temperatury cieczy chłodzącej poniżej 18 -22°C. Dokładna wartość zależy od strefy klimatycznej, w której ułożona jest podłoga. W strefach o wysokiej wilgotności względnej wartość minimalna wynosi 22°C, a przy średnim poziomie wilgotności i temperatury – może sięgać zaledwie 18°C. Niestosowanie się do tych instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji Premium Floor na podłogę laminowaną. Zwykle do chłodzenia podłogowego zalecana jest wytrzymałość cieplna nie wyższa niż 0,09 m<sup>2</sup>K/W. Wartości wytrzymałości cieplnej podłóg laminowanych Premium Floor w połączeniu z podłożami Premium Floor można znaleźć w powyższej tabeli. W niektórych przypadkach należy uwzględnić pewną utratę pojemności.

## Folie grzewcze

Folie grzewcze lub inne „nowe” systemy stosowane na wylewkę lub podłóżę drewniane nie zawsze są odpowiednie. Poniżej można znaleźć dodatkowe wytyczne dotyczące takich zastosowań. Należy zastosować podkład do wyrównania podłogi, odizolowania jej, a w szczególności do osadzenia elementów folii i złącz elektrycznych. Zazwyczaj stosowana jest następująca struktura: najpierw podkład, później folia grzewcza, a na koniec podłoga laminowana. W przypadku tych systemów muszą być spełnione następujące warunki: ciepło musi być równomiernie rozprowadzane po całej podłodze, aby zapobiec powstawaniu zimnych i ciepłych stref; ciepło musi promieniować w górę a nie w dół; maksymalna temperatura na powierzchni nie może przekraczać 27°C; a złącza elektryczne pomiędzy panelami muszą być wystarczająco cienkie, aby mogły być zatopione w podłożu, równocześnie zachowując swoją moc i bezpieczeństwo elektryczne – także w przypadku skroplenia pary wodnej lub przecieku. Drugim rodzajem systemu grzewczego stosowanym do renowacji jest system z rurkami z ciepłą wodą lub elektrycznymi kablami grzewczymi zatopionymi w ramkach. Są to z reguły panele z polistyrenu, które mogą być łączone z płytami metalowymi. Uważamy te systemy za bardziej niezawodne, ponieważ zapewniają one bardziej równomierne rozprowadzenie ciepła, gwarantują izolację cieplną pod ogrzewaniem podłogowym i dobre przyleganie oraz zapewniają stabilne podłóżę pod podłogą laminowaną. W dalszym ciągu obowiązują wyżej podane warunki, ale mamy nadzieję, że są one łatwiejsze do spełnienia. Wszystkie te zagadnienia należy omówić z dystrybutorem/installatorem systemu grzewczego, aby i on przejął odpowiedzialność w tym względzie.

Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy tutaj wystarczająco dużo informacji. W przypadku dalszych pytań lub problemów prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.