

KARTA TECHNICZNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Klasa użyteczności	21-22-23/31-32
Klasa ścieralności	AC4
Grubość panela	8 mm
Rozmiar panela	1261 x 244 x 8 mm
Gwarancja (użytek domowy)	25 lat
Gwarancja (użytek komercyjny)	10 lat
V-Fuga	4 stronna lakierowana
Wodoodporność	12 godzin*

*gwarancja na wodoodporność obowiązuje przez 5 lat

PAKOWANIE

Liczba desek w paczce	8
m ² w paczce	2,461 m ²
Waga paczki	17,5 kg
Liczba paczek na palecie	42
m ² na palecie	103,38 m ²
Waga palety	735 kg

TOLERANCJE (ZGODNIE Z NORMĄ EN 13329)

PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOŚCI WG STANDARDÓW
Oporność na ścieranie (EN 13329)	≥ 4000 cykli	≥ 4000 cykli
Klasa odporności na ścieranie (EN 13329)	AC4	AC4
Oporność na uderzenia (EN17368d) (EN13329)	mała kulka duża kulka	≥ 35 mm ≥ 750 mm
Oporność na zarysowania (EN 438-2, 25)	Obciążenie ≥ 3N	Obciążenie ≥ 3N
Efekt krzesel z kótkami (ISO 4918 + podkład)	Typ W (EN 12529)	25000 cykli
Pęcznienie (ISO 24336)	po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C	≤ 18%
Siła blokowania (ISO 24334)	F10,2 długi bok Fmax długi bok Fs0,2 krótki bok Fmax krótki bok	≥ 1 kN/m ≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m ≥ 2 kN/m
Efekt nóżki meblowej (EN 424)	Bez widocznych uszkodzeń przy teście ze stopką typu 0	Bez widocznych uszkodzeń
Oporność na zaplamienia (EN 438)	Grupa 1 i 2 Grupa 3	Klasa 5 Klasa 4
Oporność na światło (EN ISO 4892) 2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 3	Szara skala wzorcowa	Klasa ≥ 4

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOŚCI WG STANDARDÓW
Emisja formaldehydu (EN 717-1)	ppm	E1<0,1
Właściwości antystatyczne (EN 1815)		≤ 2,0kV
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	Klasa	C _{fl} S1
Oporność cieplna (EN 12996:2001)	m ² K/W	0,055 m ² K/W
Antypoślizgowość (EN 13893)	μ	μ≥0,30

